

COMPORTAMIENTO ACÚSTICO FONOACÚSTICO 21 230 x 100 x 70



Fecha: 01-07-2020

COMPORTAMIENTO ACÚSTICO EN FÁBRICA DE FONOACÚSTICO 21 DE 230 x 100 x 70 CONSIDERANDO DIFERENTES ESPESORES Y MATERIALES DE REVESTIMIENTO EN AMBAS CARAS

RA (dBA) CON TENDEL DE 1 cm	REVESTIMIENTO 1	REVESTIMIENTO 2	RA (dBA) CON TENDEL DE 2 cm
53	MORTERO 0,5 cm	MORTERO 0,5 cm	54
54	MORTERO 1 cm	MORTERO 1 cm	55
55	MORTERO 1,5 cm	MORTERO 1,5 cm	56
56	MORTERO 2 cm	MORTERO 2 cm	57
53	MORTERO 0,5 cm	YESO 0,5 cm	54
54	MORTERO 1 cm	YESO 1 cm	55
55	MORTERO 1,5 cm	YESO 1,5 cm	56
55	MORTERO 2 cm	YESO 2 cm	56
53	YESO 0,5 cm	YESO 0,5 cm	54
53	YESO 1 cm	YESO 1 cm	54
54	YESO 1,5 cm	YESO 1,5 cm	55
55	YESO 2 cm	YESO 2 cm	56

